

## ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационную работу  
Титова Романа Алексеевича «Технологические и структурные факторы  
формирования физических характеристик нелинейно-оптических  
моноокристаллов ниобата лития, легированных цинком и бором», представленной  
на соискание ученой степени кандидата технических наук  
по специальности 2.6.7 – Технология неорганических веществ

**Актуальность темы.** Кристаллы ниобата лития занимают лидирующие позиции среди нелинейно-оптических сред, использующихся для разработки функциональных оптических элементов генерации и преобразования лазерного излучения, а также создания на их основе фотонных устройств. Оптическое качество и дефектная структура моноокристаллов ниобата лития определяют параметры и характеристики конечных функциональных элементов, изготовленных на их основе, что задает высокие требования к совершенству структуры кристаллов и высокой лучевой стойкости. В связи с этим решение проблемы по совершенствованию методик и технологий получения высококачественных моноокристаллов с установлением закономерностей формирования особенностей структуры и физических характеристик имеет большое значение для развития отечественного материаловедения, компонентной базы фотоники и оптоэлектроники.

В связи с этим исследования, представленные в диссертации Титова Р.А., направленные на изучение дефектной структуры, причин возникновения дефектов в кристаллах ниобата лития, легированных металлическими (Zn) и неметаллическими (B) примесями в различных концентрационных сериях, являются актуальными и имеющими высокий потенциал прикладного применения в части отработки промышленной технологии получения высокосовершенных моноокристаллов ниобата лития с высокой лучевой стойкостью.

**Научная новизна и практическая значимость исследований.** В диссертации Титова Р.А. представлены результаты, обладающие научной новизной:

- установлено, что количество изломов в концентрационном поведении ширин некоторых линий спектров КРС (пять изломов при 1.39, 3.43, 3.95, 5.19<sup>II</sup> и 5.19<sup>III</sup> мол. % ZnO в кристалле) существенно превышает количество порогов (два порога при 3.95 и 5.19<sup>II</sup> мол. % ZnO в кристалле), известных из литературных данных. Этот факт свидетельствует о наличии в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn как минимум ещё трёх слабовыраженных порогов при 1.39, 3.43 и 5.19<sup>III</sup> мол. % ZnO в кристалле;
- исследованы особенности дефектной структуры и физических характеристик монокристаллов LiNbO<sub>3</sub>:B, выращенных с применением химически активного флюса B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Показано, что вне зависимости от технологии введения катионов бора в шихту конгруэнтного состава (с использованием прямого твёрдофазного легирования (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>) или методом гомогенного легирования (H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>)) неметаллический элемент бор входит в структуру кристалла только в следовых количествах ( $\sim 4 \cdot 10^{-4}$  мол. %);
- установлено, что катионы бора B<sup>3+</sup> в следовых количествах ( $\sim 4 \cdot 10^{-4}$  мол. %) встраиваются в тетраэдрические пустоты структуры кристаллов LiNbO<sub>3</sub>, локализуясь в составе группы [BO<sub>3</sub>]<sup>3-</sup> в гранях тетраэдрических пустот, граничащих с вакантными или литиевыми кислородными октаэдрами O<sub>6</sub>, либо в кислородной плоскости O<sub>3</sub>, общей для смежных октаэдров. Это приводит к заметному изменению длин связей <O-O> и <Me-O> кислородно-октаэдрических кластеров MeO<sub>6</sub>, искажению кислородного каркаса кристалла, увеличению величины R=[Li]/[Nb] и к повышению упорядочения структурных единиц катионной подрешётки кристаллов.
- установлено, что монокристалл LiNbO<sub>3</sub>:B (1.24 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), близкий по составу к стехиометрическому кристаллу, полученный по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой, наиболее композиционно и структурно однороден и обладает более

высоким оптическим качеством по сравнению с кристаллами LiNbO<sub>3</sub>:B (0.55, 0.69 и 0.83 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), полученными по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора. Впервые показано, что кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55, 0.69, 0.83 и 1.24 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте) отличаются более низким эффектом фоторефракции по сравнению с кристаллом LiNbO<sub>3</sub><sub>стек</sub> и более близким к таковому для кристалла LiNbO<sub>3</sub><sub>конг</sub>.

Результаты, имеющие практическую значимость:

- предложен новый способ легирования монокристаллов LiNbO<sub>3</sub> путём внедрения следовых количеств ( $\sim 4 \cdot 10^{-4}$  мол. %) неметаллического элемента бора в тетраэдрические O<sub>4</sub> пустоты кристалла;
- показано, что технология использования химически активного флюса B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> для получения близких по составу к стехиометрическим композиционно однородных кристаллов LiNbO<sub>3</sub> является наиболее оптимальной среди других технологий с точки зрения временных и материальных затрат для получения оптически совершенных, композиционно однородных крупногабаритных монокристаллов ниобата лития для нелинейной, лазерной и интегральной оптики.

Полученные результаты диссертационного исследования используются в лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН при отработке технологий монокристаллов, а также в качестве учебного материала при чтении курсов лекций «Технология неорганических веществ» и «Фундаментальные научные основы технологии монокристаллических и керамических материалов электронной техники» в Мурманском государственном техническом университете при подготовке магистров по специальности «Химия» и аспирантов по специальности «Технология неорганических веществ».

### **Обоснованность и достоверность научных положений и выводов.**

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечена использованием запатентованных технологий синтеза шихты и выращивания монокристаллов, разработанных авторским коллективом лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН; применением аттестованного современного научно-исследовательского оборудования, а также хорошо

зарекомендовавших себя установок оригинальной конструкции; использованием высокоточных лицензионных программ для обработки экспериментальных данных.

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на многочисленных конференциях и научных семинарах, опубликованы в 24 научных работах (16 статей в научных журналах из перечня ВАК, 15 статей в журналах индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus). Подана заявка 2022107480 РФ, МПК C30B 29/30, 15/00, 15/02 (2006.01). Способ получения борсодержащего монокристалла ниобата лития / Р.А. Титов, Бирюкова И.В., Палатников М.Н., Сидоров Н.В., Кравченко О.Э., Кадетова А.В.; Федер. гос. бюджетное учреждение науки Федер. исследоват. центр «Кольский научный центр РАН» (ФИЦ КНЦ РАН). – № 2022107480; заявл. 21.03.2022.

**Рекомендации по использованию результатов диссертации.** Прикладной аспект научных исследований Титова Р.А. напрямую связан с разработкой технологий получения высокосовершенных оптически однородных монокристаллов для компонентной базы фотоники. Результаты диссертационной работы представляют интерес для научно-образовательных центров, специализирующихся на получении компонентов фотоники и оптоэлектроники, а также учреждений РАН и предприятий, специализирующихся на создании приборов фотоники и оптоэлектроники.

**Краткая характеристика основного содержания диссертации.** Диссертация Титова Р.А. состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, списка цитируемой литературы и четырех приложений.

**Во введении** обосновывается актуальность диссертационного исследования, формулируется цель и основные задачи работы. Представлено описание предлагаемого автором подхода к решению поставленных задач, характеризуется степень новизны полученных результатов и их апробация.

**В первой главе** проведен подробный обзор технологий прекурсоров и гранулированной шихты номинально чистых и легированных металлическими элементами (Mg, Zn и др.) монокристаллов ниобата лития. Проведен анализ

фазовых диаграмм двойных и тройных систем ниобата лития, описаны особенности строения и состояния дефектной (вторичной) структуры кристаллов  $\text{LiNbO}_3$  как кислородно-октаэдрической фазы переменного состава. Показано, что флюс  $\text{B}_2\text{O}_3$  оказывает многофакторное воздействие на структуру расплава, его физико-химические свойства и, как следствие, на структуру и практически значимые физические характеристики кристалла ниобата лития. Рассмотрены особенности порогового вхождения легирующих катионов металлов в кислородно-октаэдрическую структуру кристалла ниобата лития и их влияние на упорядочение структурных единиц катионной подрешётки кристалла.

**Во второй главе** представлены особенности приготовления объектов исследований. Рассмотрена материально-техническая база для получения и исследования образцов и комплекс методов изучения полученных объектов. В главе приведено описание синтеза шихты для выращивания кристаллов  $\text{LiNbO}_3$ <sub>стех</sub>,  $\text{LiNbO}_3$ <sub>конг</sub>, а также кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ (0.04-5.84 мол. %  $\text{ZnO}$  в кристалле) и  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.02-1.24 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте). Приведена технологическая схема получения монокристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ . Описаны методики исследования композиционной однородности, особенностей структуры и оптических свойств монокристаллов ниобата лития разного состава и генезиса: спектроскопии КРС, ИК-спектроскопии поглощения, лазерной коноскопии, ФИРС, оптической спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Приведено описание методики определения фотоэлектрических полей (фотовольтаического и диффузионного) по параметрам индикатрисы ФИРС.

**В третьей главе** диссертации представлены результаты исследований особенностей формирования дефектной структуры и оптических свойств серии кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ (0.04-5.84 мол. %  $\text{ZnO}$  в кристалле). Показано, что концентрационная зависимость эффективного коэффициента распределения имеет три явно выраженных участка: 4.02-5.38(I), 5.38-6.76(II) и 6.76-8.91(III) мол. %  $\text{ZnO}$  в расплаве. Выявлено, что кристаллы  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ , выращенные из расплавов, соответствующих I и II концентрационным участкам (до 6.76 мол. %  $\text{ZnO}$  в расплаве), отличаются высокой композиционной однородностью по

сравнению с кристаллами, выращенными из расплавов, соответствующих III концентрационному участку. Исследованы изменения ширин линий в спектрах КРС с частотами 630( $A_1(TO)$ ) и  $876\text{ см}^{-1}$  ( $A_1(LO)$ ), отвечающих, соответственно, колебаниям атомов кислорода кислородных октаэдров структуры  $A_1(TO)$ -типа симметрии и валентным мостиковым колебаниям атомов кислорода  $A_1(LO)$ -типа симметрии в кристаллах с концентрациями примеси Zn, близких к пороговым (3.0 и 6.76 мол.% ZnO). Обнаружено, что количество изломов в концентрационном поведении ширин этих линий (пять изломов) существенно превышает количество порогов (3.95 и  $5.19^{II}$  мол. % ZnO в кристалле), что свидетельствует о наличии, помимо известных порогов, ещё трёх слабо выраженных: 1.39, 3.43 и  $5.19^{III}$  мол. % ZnO в кристалле. Проведены исследования оптического качества и эффекта фотопрефракции в кристаллах  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ (0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава, методами лазерной коноскопии и ФИРС.

**В четвертой главе** представлены результаты исследования влияния технологий легирования на композиционную однородность, оптические свойства и состояние дефектности структуры двух серий монокристаллов:  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте) и  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.547 и 1.24 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте), полученных, соответственно, по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора и борной кислотой, и монокристалла  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.02 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте), полученного по технологии гомогенного легирования с использованием прекурсора  $\text{Nb}_2\text{O}_5:\text{B}$ . Показано, что легирование химическим составом легирующего компонента ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ,  $\text{H}_3\text{BO}_3$ ) проявляется в увеличении содержания  $\text{Li}_2\text{O}$  в кристаллах  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.83 и 1.24 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте) по сравнению с кристаллом конгруэнтного состава:  $\approx 49.83$ , 49.86 и 48.59 мол. %  $\text{Li}_2\text{O}$  в кристалле, соответственно. В главе представлены результаты исследований методом спектроскопии КРС серии полученных кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ ; определены края фундаментального поглощения и ширины запрещённой зоны кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.55 и 0.83 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте); приведены подробные результаты исследований композиционной однородности и эффекта фотопрефракции

кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.55-1.24 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте) методами лазерной коноскопии и ФИРС. Представлены результаты исследований фотовольтаического ( $E_{\text{pv}}$ ) и диффузионного электрических полей кристаллов  $\text{LiNbO}_{3\text{стех}}$ ,  $\text{LiNbO}_{3\text{конг}}$  и кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.55 и 0.83 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте), полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора. Установлено проявление диффузионного ( $E_D$ ) механизма переноса заряда в исследуемых образцах. Проведены расчеты изобарно-изотермического потенциала ( $\Delta G_t$ , кДж/моль) образования боратов регламентируемых примесных металлов в расплаве системы  $\text{Li}_2\text{O}-\text{Nb}_2\text{O}_5-\text{B}_2\text{O}_3$ , подтверждающие концепцию о способности бора как химически активного элемента, обладающего высокой комплексообразующей способностью, связывать следовые количества примесных металлов (Al, Ca, Pb и др.) в расплаве, тем самым предотвращая их переход в структуру кристалла. Проведено компьютерное моделирование пространственного расположения следовых количеств катионов бора ( $\sim 4 \cdot 10^{-4}$  мол. %) в структуре кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ . Модельные расчеты показывают, что катионы  $\text{B}^{3+}$  способны встраиваться в процессе роста кристалла в грани вакантных тетраэдрических пустот структуры кристалла в составе группы  $[\text{BO}_3]^{3-}$  (в центры граней тетраэдрических пустот, общих с литиевыми либо вакантными октаэдрами, либо в кислородную плоскость  $\text{O}_3$ , общую для смежных тетраэдров). Часть исследований, представленных в главе, посвящена результатам полнопрофильного рентгеноструктурного анализа кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ (0.02 и 0.547 мол. %  $\text{B}_2\text{O}_3$  в шихте), полученных по технологии гомогенного легирования прекурсора  $\text{Nb}_2\text{O}_5:\text{B}$  и по технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой.

В целом диссертация Титова Р.А. является законченным исследованием, в котором представлено решение актуальных научных технологических и технических задач в области технологии неорганических веществ.

Однако к работе имеются следующие **замечания**:

1 В технологии выращивания концентрационной серии монокристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$  из одного тигля в работе описан контроль концентрации примесных

центров Zn в каждом последовательно выращенном кристалле при известном параметре  $R=[\text{Li}_2\text{O}]/[\text{Nb}_2\text{O}_5]$  основной кристаллической матрицы перед первым ростовым процессом. В диссертации не акцентируется внимание на том, как на протяжении всего процесса получения концентрационной серии монокристаллов производится контроль параметра R расплава и кристалла перед очередным ростовым процессом.

2 Одним из основных выводов работы является тезис об определении трех дополнительных пороговых значений концентрации примесных центров Zn, при которых происходит скачкообразное изменение оптических свойств кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ (0.04-5.84 мол. %  $\text{ZnO}$  в кристалле) наряду с известными из литературных данных концентрационными порогами в области 1.39, 3.43 и 5.19 мол% Zn. Вывод базируется на исследованиях спектров КРС и основан на наличии «изломов» в концентрационном поведении ширин спектральных линий. Однако никакой информации о погрешностях проведения экспериментальных исследований спектров КРС, а также погрешностей и доверительных интервалов в определении пороговых концентраций в работе не представлено.

3 В работе приведен анализ композиционной однородности и оценочного эффективного коэффициента распределения ( $K_{\text{оэф}}$ ) кристаллов  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ . Отмечено, что концентрационная зависимость  $K_{\text{оэф}}$  имеет три выраженных участка: 4.02-5.38(I), 5.38-6.76(II) и 6.76-8.91(III) мол. %  $\text{ZnO}$  в расплаве. Однако в работе нет пояснений о принципе определения концентрационных границ между участками, и поэтому переход между II и III участком требует комментария (стр.201, приложение 2.1).

4 В работе приводится анализ процесса фоторефракции полученных кристаллов и делается вывод о том, что некоторые образцы концентрационной серии  $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$  и  $\text{LiNbO}_3:\text{B}$  обладают достаточно высокими параметрами лучевой стойкости. Однако в работе не представлен наглядный сравнительно-сопоставительный анализ указанного параметра для данных кристаллов.

5 В работе есть неточности. Так, например, на странице 94 содержится упоминание о линиях с частотами  $254 \text{ см}^{-1}$  и  $274 \text{ см}^{-1}$  к рисунку 3.4, однако, на

рисунке эти частоты не указаны. На странице 97 нет пояснений к рисунку 3.5 о том, какой график к какой оси относится и что обозначает. На странице 145, рисунок 4.12 представлены спектры пропускания, но в тексте идет ссылка на спектры поглощения.

Указанные замечания не снижают высокой значимости полученных результатов и не влияют на общую высокую положительную оценку диссертационного исследования Титова Р.А.

**Общее заключение.** Основные результаты диссертации опубликованы в 24 научных работах, из них 16 статей в научных журналах из перечня ВАК, 15 статей в журналах индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. Подана заявка 2022107480 РФ, МПК C30B 29/30, 15/00, 15/02 (2006.01). Способ получения борсодержащего монокристалла ниобата лития / Р.А. Титов, Бирюкова И.В., Палатников М.Н., Сидоров Н.В., Кравченко О.Э., Кадетова А.В.; Федер. гос. бюджетное учреждение науки Федер. исследоват. центр «Кольский научный центр РАН» (ФИЦ КНЦ РАН). – № 2022107480; заявл. 21.03.2022.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на российских, международных конференциях и форумах.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное содержание диссертации, характеризуют результаты проведенных исследований.

Уровень решаемых задач представляется соответствующим требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук. Содержание диссертации соответствует специальности 2.6.7 – Технология неорганических веществ.

Считаю, что диссертация Титова Романа Алексеевича «Технологические и структурные факторы формирования физических характеристик нелинейно-оптических монокристаллов ниобата лития, легированных цинком и бором» является завершенной научно-квалификационной работой, которая по критериям актуальности, научной новизны, обоснованности и достоверности выводов соответствует требованиям п. 9–11 Положения № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации

24.09.2013 г. (редакция от 11.09.2021 г.). Диссертант Титов Роман Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 – Технология неорганических веществ.

Согласна на включение персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.

Официальный оппонент

профессор кафедры оптоэлектроники  
д-р физ.-мат. наук (01.04.05 – Оптика),  
доцент

01 «июня» 2022 г.

Е.В. Строганова

Строганова Елена Валерьевна  
ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный университет»  
350049, г. Краснодар,  
ул. Ставропольская, д. 149  
тел.: + 7(928)423-12-35  
факс: +7(861)219-95-17  
stroganova@phys.kubsu.ru

Подпись д-ра физ.-мат. наук Е.В. Строгановой

УДОСТОВЕРЯЮ

Ученый секретарь



Е.М. Касьянова

## **СВЕДЕНИЯ**

об официальном оппоненте по диссертации Титова Романа Алексеевича  
«Технологические и структурные факторы формирования физических  
характеристик нелинейно-оптических монокристаллов ниобата лития,  
легированных цинком и бором», представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности

**2.6.7 – Технология неорганических веществ.**

**Ф.И.О.:** Строганова Елена Валерьевна

**Ученая степень:** доктор физико-математических наук

**Ученое звание:** доцент

**Научная(ые) специальность(и):** 01.04.05 – Оптика

**Должность:** проректор по цифровому развитию университета, декан физико-технического факультета

**Место работы:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

**Адрес места работы:** 350049, г. Краснодар, ул. Ставропольская д. 149,

**Тел.:** +7(928)423-12-35

**E-mail:** stroganova@kubsu.ru

Список наиболее значимых публикаций за последние пять лет:

1. Galutskiy V.V., Ponetaeva I.G., Puzanovskiy K.V., Stroganova E.V. Polarization and temperatures studies of the spectral luminescent properties of Er:LiNbO<sub>3</sub> ceramics on Yb substrate, Er:LiNbO<sub>3</sub> // Optics Communications. V.501. 2021. P.127386. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127386>.
2. V.A. Petrov, V.V. Petrov, G.V. Kuptsov, A.V. Laptev, V.V. Galutskiy and E.V. Stroganova. YAG:Yb crystal with non-linear doping ions distribution as promising active element for high average power laser systems // Laser Phys. V.31. 2021. P.035003. DOI: <https://doi.org/10.1088/1555-6611/abe235>.
3. Babenko I.D., Galutskiy V.V., Ivashko S.S., Stroganova E.V. Temperature dependence of Er<sup>3+</sup>, Yb<sup>3+</sup> kinetic spectra in the gradient crystals of lithium niobate // Optical Materials. V.102, 2020, P.109818. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.109818>.
4. V.V. Galutskiy, S.S. Ivashko, E.V. Stroganova. Growth of lithium niobate and potassium niobate single crystals using the Czochralski method with liquid and ceramic charging // Solid State Sciences, V.108, 2020, P.106355. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.106355>.
5. E.V. Stroganova, V.V. Galutskiy, I.G. Ponetaeva, K.V. Puzanovskiy. Optical properties of Er:LiNbO<sub>3</sub> ceramics on Yb,Er:LiNbO<sub>3</sub> substrate // Journal of Physics: Conference Series, V. 2131, 2021, P. 042051. DOI 10.1088/1742-6596/2131/4/042051. ISSN 17426588.
6. E.V. Stroganova, V.V. Galutskiy, S.A. Shmargilov, K.V. Puzanovskiy. Phase-sensitive amplification based on gradient Er:PPLN // Journal of Physics:

Conference Series, V. 2103, 2021, P. 012183. DOI 10.1088/1742-6596/2103/1/012183. ISSN 17426588.

7. V.A. Petrov, V.V. Petrov, G.V. Kuptsov, A.V. Laptev, E.V. Stroganova. Modeling of fields in active elements with a volume inhomogeneous distribution of concentration of laser ions // XXVII CONFERENCE ON HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER "HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020)". 2020, P. 030032, DOI: [10.1063/5.0028809](https://doi.org/10.1063/5.0028809).
8. Галуцкий В.В., Строганова Е.В., Яковенко Н.А., Судариков К.В., Рассейкин Д.А., Юрова Н.А. Структура кристалла  $\text{LiNbO}_3:\text{Mg,Cr}$  и его свойства в видимом и терагерцовом диапазоне длин волн // Оптический журнал. 2018, Т. 85, № 4, С. 75-80.
9. Куплевич М. А., Стрикица Н.В., Шостак Е.С., Кравченко К.В., Строганова Е.В. Применение метода оптической спектроскопии в ТГц диапазоне для оценки влияния на кожу некоторых косметических средств // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2021, Т. 18, № 2, С. 48-55.
10. Куксенко М.Б., Судариков К.В., Строганова Е.В. Терагерцевая спектроскопия градиентно-активированных кристаллов ниобата лития с развитой изоморфной структурой // Интерэспо Гео-Сибирь. 2018, Т. 2, № 5, С. 103-110.
11. Налбантов Н.Н., Квас А.А., Строганова Е.В. Оптимизация квантовой эффективности и спектральная селекция ИК-излучения неоднородно легированных кристаллов  $\text{Yb}, \text{Er}: \text{LiNbO}_3$  // Интерэспо Гео-Сибирь. 2018, Т. 2, № 5, С. 237-243.

Основание: Приказ Минобрнауки РФ № 326 от 16 апреля 2014 г, п. 10

Официальный оппонент:

Профессор кафедры оптоэлектроники, д.физ.-мат.н (специальность 01.04.05 – Оптика), доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Строганова Е.В.

350049, г. Краснодар, ул. Ставропольская д.149,  
+7(928)423-12-35, [stroganova@kubsu.ru](mailto:stroganova@kubsu.ru)

Подпись д-ра физ.-мат. наук Е.В. Строгановой

УДОСТОВЕРЯЮ

Ученый секретарь



Е.М. Касьянова